QUICK·STEP® VINYL RIGID

Технічний паспорт

Версія 06/2026

Розміри

		BLOS [AVSPU(-)]	ORO [AVSTU(-)]
Формат		**Маленька планка**	**Маленька плитка**
Ширина	EN 17539:2021-08	189 mm	303 mm
Довжина	EN 17539:2021-08	1251 mm	610 mm
Кількість планок в упаковці		9	10
Квадратних метрів в упаковці		2,128 m²	1,848 m²
Вага упаковки		14,6 kg	12,7 kg
Загальна вага на одиницю площі	EN ISO 23997:2012-02	6761 g/m²	
Загальна товщина	EN 17539:2021-08	5 mm (= 4+1 mm attached underlay)	
Поверхня		Удосконалене поліуретанове покриття з шаром, що захищає від подряпин і плям	
Замок		Замок Uniclic®	
фаски		Genuine	

СТРУКТУРА ПЛАНКИ

1 Фінішний лак
2 PVC járólapréteg
3 Друкована плівка з ПВХ
4 М'який шар ПВХ
5 Основа з ПВХ зі скловолокном
6 Підложка: Підложка із зшитого поліетилену товщиною 1 мм

заводська гарантія

	Метод	Параметри		Значення
Клас застосування	EN ISO 10874 / EN 16511:2023-05		Клас	23 - 33
Норматив	EN 16511:2023-05			
UPEC (FR)		Document Technique d'Application n° 12/24-1829_V1 - http://evaluation.cstb.fr		$U_{2s}P_3E_2C_2$
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Повідомлена особа	NB 0493 - Centexbel	DOP: дивіться маркування на упаковці
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 8515 - Centexbel International Ltd.	
Гарантія	для приватного використання	Див. умови гарантії		Довічна
	для комерційного використання	Див. умови гарантії		5 років - По запиту до 15 років

Загальна інформація

	Метод	Параметри	Вимоги	Значення QUICK-STEP
Прямокутність і прямолінійність	EN 17539:2021-08		q_{max}≤0,20 mm s_{max}≤0,30 mm/m	q_{max}≤0,20 mm s_{max}≤0,30 mm/m
Світлостійкість	EN ISO 105-B02:2014-08	синій еталон	Клас ≥ 6	Клас > 7
Стабільність розмірів	EN ISO 23999:2021-11	6 годин за температури 80°C	≤ |0,15|%	≤ |0,15|%
Короблення (чашоподібність)	EN ISO 23999:2021-11		≤ |2| mm	Середній результат виробництва: ≤ |1| мм
Зносостійкість	ISO 24338:2022-03, Procedure B		≥ 5000 обертів	Середній результат виробництва: ≥ 7000 обертів
Ударостійкість	EN 13329:2006+A1:2008-08, Annex F		≥ 1600 mm	Середній результат виробництва: ≥ 1800 мм
Стійкість до подряпин	EN 16094:2021-06, method A and B		ΔR' ≤ 1,5 (60°)	ΔR' < 1 MSR-B1
Випробування "роликами крісел"	EN ISO 4918:2021-03	25000 обертів		відсутність деламінації, розшаровування
Випробування "рух ніжки меблів"	EN ISO 16581:2019-06	Тип ніжки 0 (R 0,1 мм/32 кг)		Відсутність видимих пошкоджен
залишкова деформація	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,2 mm	Середній виробничий результат: ≤ 0,05 мм
Стійкість до плям	EN 438-2:2016+A1:2018-12	Ацетон - кава - луг (гідроксид натрію) - перекис водню - крем для взуття		оцінка 5 (Немає видимих змін)
Розбухання	ISO 24336:2005-03		≤ 18%	Розбухання відсутнє
міцність замку	ISO 24334:2019-07	Fmax по довгій стороні	≥ 1,0 kN/m	≥ 1,0 kN/m
		Fmax по короткій стороні	≥ 1,5 kN/m	≥ 1,5 kN/m
Опір воді	ISO 4760:2022-05, Annex D	Водостійкість замка		Водонепроникний
Шумоізоляція	DIN EN ISO 717-2:2021-05	Звукопоглинання		ΔL_w = 19 dB | ΔL_{lin} = 8 dB
Тепла підлога		Підходить для всіх стандартних систем опалення, вбудованих у стяжку. Обмежене застосування з нагрівальними плівками та подібними системами. Максимальна температура контакту ≤ 27°C. Дивіться окремі інструкції з укладання.		

Екологія, безпека та охорона здоров'я

	Метод	Параметри	Вимоги	Значення QUICK-STEP
EPD				
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-09272
Finnish Building Emission				M1: дуже низька емісія, відсутніс
Емісія формальдегіду	EN 717-1:2004-10	Без додавання формальдегідів	E1 (≤ 0,124 mg/m³)	Менше ліміту визначення
Indoor Air Comfort Gold				IACG-543-01-02-2025
TVOC 28 днів	ISO 16000 part 9-6	AgBB після 28 днів <1000 µg/m³		< 20 µg/m³
Класифікація пожежної небезпеки	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Тепловий опір	EN 12667:2001-01			0,033 m² K/W
Опір ковзанню	EN 13893:2002-11		µ ≥ 0,30	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
	BS EN 16165:2021 Annex C (UKSRG)	вологий		низький потенціал ковзання (PTV96 ≥ 36)
		сухий		низький потенціал ковзання (PTV96 ≥ 36)
	UNE-EN 16165:2022 Annex C Anexo Nacional A (ES)	вологий		PTV_{57} ≥ 22
		сухий		PTV_{96} ≥ 58
ЗМІСТ	Важкі метали + кадмій			не представлений
Небезпечні речовини	Канцерогени, мутагенні, токсичні речовини класів 1A і 1B			не представлений
REACH				Відповідає
Пластифікатор	Пластифікатор без фталатів, за винятком переробленої сировини			
Вміст, що переробляється	Мінімальний вміст 25% Pre-Consumer переробленого ПВХ			SCS-RC-20324

ІНСТРУКЦІЄЮ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ

ЖОРСТКИЙ ВІНІЛ CLICK

ОБСЛУГОВУВАННЯ