QUICK·STEP
FLOOR DESIGNERS
LAMINATE

Технічний паспорт
Majestic
MJXXXX
Версія **02.2026**

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТУ

ФОРМАТ	**MAJESTIC**		
Ширина	240	мм	
Довжина	2050	мм	
Кількість планок в упаковці	6		
м² в упаковці	2,952	м²	
фаски	з пресованою фаскою з усіх сторін		
Товщина	9,5	мм	
Замок	Uniclic		
Гарантія водонепроникності	15	років	
	72	години	(непроточна вода)

БУДОВА

1. Шар, який відмінно захищає від стирання та подряпин
2. Кришталево-чистий декор
3. Вологостійка HDF плита
4. Стабілізуючий шар

ЗАВОДСЬКА ГАРАНТІЯ

	МЕТОД	**ПАРАМЕТРИ**			
Клас застосування	EN ISO 10874			Клас	21-22-23/31-32
CE	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Орган з оцінки відповідності	NB 0493 - Centexbel	DOP: на упаковці	
UKCA	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Уповноважений орган	AB 8515 - Centexbel	DOP: на упаковці	
Гарантія	Житлове використання	Див. гарантійні умови		Довічна	
			Водостійкість	15	років
	Комерційне використання	Див. гарантійні умови		5	років
			Водостійкість	5	років

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ (ВІДПОВІДНО ДО EN 13329)

	МЕТОД	**ПАРАМЕТРИ**	**ВИМОГИ НОРМ**	
Стійкість до стирання	ISO 24338 - Prodecure A		≥ 4000	циклів
Клас стійкості до стирання	EN 13329		AC4	
Ударостійкість	EN 17368	Маленька кулька	≥35 mm	
	EN 13329	Велика кулька	≥600 mm	
Стійкість до подряпин	EN 438-2, 25		Навантаження	≥ 3N
Ефект стільця з колесиками	EN ISO 4918 (with underlay)	Type W (EN 12529)	15000	циклів
Розбухання	ISO 24336	після 24 годин занурення при 20°C	≤ 18%	
Міцність замкового з'єднання	ISO 24334	Fl0,2 довга сторона	≥ 1 kN/m	
		Fmax довга сторона		
		Fs0,2 коротка сторона	≥ 2 kN/m	
		Fmax коротка сторона		
Ефект меблевої ніжки	EN ISO 16581		Під час випробування з ніжкою типу 0 не повинно бути видимих пошкоджень	
Відривання верхнього шару	EN 13329	N/mm²	≥ 1,25	
Статичний опір	EN ISO 24343-1		Стійкість до точкового навантаження	≤ 0,05 mm
Стійкість до плям	EN 438-2	Група 1, 2	Клас	5
		Група 3	Клас	4
Загальний вигляд	EN 13329	Різниця по висоті	≤ 0,15 mm	
		Розриви в місцях з'єднанння	≤ 0,20 mm	
		Жолобіння по довжинні	ввігнутість ≤ 0,50%	
			опуклість ≤ 1,00%	
		Жолобіння по ширині	ввігнутість ≤ 0,15%	
			опуклість ≤ 0,20%	
Варіації розмірів після зміни відносної вологості	EN 13329	δl	δl середнє ≤ 0,9 mm	
		δw	δw середнє ≤ 0,9 mm	
Стійкість кольору до вигорання	EN ISO 4892-2:2013 procedure B - cycle 2 or cycle 5	Сіра еталонна шкала	Клас	≥ 4

QUICK·STEP
FLOOR DESIGNERS
LAMINATE

Технічний паспорт

Majestic
MJXXXX

Версія **02.2026**

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ (ВІДПОВІДНО ДО EN 13329)

	МЕТОД	ПАРАМЕТРИ	ВИМОГИ НОРМ	ЗНАЧЕННЯ QUICK-STEP
Клас реакції на вогонь - стіна	ISO 4760	Якісна оцінка ступеня набухання проведена після висихання	< 3	1
		Кількісна оцінку ступеня набухання проведена після	≤0,3mm	≤0,03mm
		Просочування крізь замок	Жодних вимог	Відсутнє просочування

ІНШІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	МЕТОД	ПАРАМЕТРИ			
Звукопоглинання	ISO 712/2	на підкладці QUICK_STEP		ΔLw ≈ 18dB	(Залежно від використаної підкладки)
Тепла підлога		на підкладці QUICK_STEP	Див. спеціальні інструкції	Підходить	
Formaldehyde emission	EN 717-1	ppm		< E0,5	
Антистатичність	EN 1815			≤ 2,0 kV	
Клас реакції на вогонь	EN 13501-1	Клас		Cfl-s1	(з усіма підкладками Quick-Step)
Термоопір	EN 12667	m²K/W		0,061	m²K/W
Стійкість до ковзання	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30	

СЕТРИФІКАТИ

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Скандинавський сертифікат екологічності Nordic Ecolabel	30290001
EPD	